



Verarbeitungshilfe für Estriche aller Art

Allgemein

Hochleistungsplastifizierer zur Herstellung von schwundarmen Zementestrichen nach DIN 18560 und DIN 18353 als Heizestrich, Estrich auf Trennlage und Verbundestrich.

Eigenschaften

- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Keine negativen Einflüsse auf die Festigkeiten oder das Trocknungsverhalten
- Kein Entmischen
- Für alle Fußbodenheizungssysteme geeignet
- Lange Verarbeitungszeit
- Schwundreduzierend

Mischanweisung

KARathon® Flow vor dem Gebrauch gut schütteln!

Karathon® Flow dem Anmachwasser (5-10 Liter) oder auch direkt der Mischung zugeben. Die Zugabe Menge richtet sich nach gewünschter Konsistenz (**Konsistenz sollte knetbar sein**), dem Zementanteil, der Zusammensetzung und der Eigenfeuchte der Zuschlagstoffe. Für eine gleichmäßige und ausreichende Mischzeit ist zu sorgen (**mindestens 2 Minuten Nachmischzeit**). Durch Vorversuche muss die genaue Zugabe Menge bestimmt werden. Die Angaben gelten für die Verwendung eines 200 Liter Estrichmischkessels. Bei ungünstigen Zusammensetzungen der Gesteinskörnung, sehr nassen oder sehr trockenen Sanden und abweichenden Zementen kann es zu unterschiedlichen Festigkeit Ergebnissen kommen.

- Mit 30 - 50 ml je Mischung dosieren
- Bei 5 °C bis max. +30 °C verarbeiten
- Geeigneter Estrichsand 0/8 A/B

Technische Daten

Farbe	: Transparent
Kanister	: 10 Liter
Palette	: 300 Liter
Lagerung	: Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Haltbarkeit	: Unter Beachtung der Lagerungshinweise mindestens 12 Monate